

■ Produktbeschreibung

Wasserbasierender Fruchtsäurekomplex zur Auffrischung und Entgrauung von Holz und WPC. Natural Holz-Auffrischer entfernt tiefenwirksam die durch UV-Licht oder Gerbsäure (Eiche) entstandene Vergrauung. Gesundes Holz wird nicht angegriffen. Endbehandlung mit Natural Ölen. Lösemittelfrei.

■ Inhaltsstoffe

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Oxal-(Rhabarber)säure, Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptusöl, Wasser, Tenside, Zellulose
VOC (g/l) <1 PH 2,0-2,8

■ Anwendungsbereich

Abgewitterte, vergraute Flächen. Besonders geeignet für Holzterrassenböden, Holzfassaden, Teakholz, Gartenmöbel, WPC etc. Entfernt Gerbsäureflecken von Parkett- und Möbelerflächen. Behandeltes Holz nimmt besonders gut farblose und färbige Öle auf.

■ Vorbereitung

Die Holzoberfläche muss sauber und staubfrei sein.
Außenbereich: Lufttemperatur >10°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50%.
Testbehandlung empfohlen!

■ Anwendung

Gut aufschütteln!
Nur rostfreies Material bei der Verarbeitung verwenden.

■ Verarbeitung am Objekt

Natural Holz-Auffrischer satt mit Schwamm, Pinsel, Rolle oder Bodenwischer gleichmäßig in Faserrichtung auftragen. 15-20 Min. einwirken lassen und die Holzoberfläche feucht halten. Mit einer harten Bürste (Schrubber) die Fläche abreiben. Bei hartnäckigen Stellen den Vorgang wiederholen. Die behandelte Fläche mit viel Wasser gut nachspülen.

■ Tipp

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder großer Hitze (Mittags) arbeiten. Die Fläche trocknet ansonsten zu schnell auf.

■ Holzböden im Innenbereich

Für reaktionsbedingte Flecken, die tiefer in das gerbsäurehaltige Holz eingedrungen sind. (z. B. Wasser bei Blumentöpfen bzw. schwarze Flecken durch Eisen/Wasser Kontakt etc.) Nur bedingt einsetzbar bei rein äußerlichen Verschmutzungsflecken.
Verarbeitung: Holz-Auffrischer auf die Flecken aufsprühen und einige Minuten einwirken lassen, falls notwendig die Stellen mit Pad oder Vlies abreiben. Danach die noch feuchten Stellen mit einem saugfähigen Tuch trocken wischen.
Falls notwendig, den Vorgang nach ca. 30 - 60 Min. wiederholen.
Wenn die Flecken entfernt sind, die behandelten Stellen gut durchtrocknen lassen (12 - 24 Std.).
Anschließend die Oberfläche mit etwas Pflegewachsöl bzw. Parkettöl nachpolieren.

ACHTUNG! Unbedingt eigene Testversuche am verwendeten Holz machen!

Metallteile (Beschläge) und Pflanzen vor direktem Kontakt mittels Abdeckung (Malerfolie) schützen.

■ Trockenzeit

Während der Trocknung gut lüften!
24 - 48 Stunden bei 20°C / 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
Während der Trocknungszeit Schmutzeintrag vermeiden!

Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können zu Verzögerungen bei der Trocknung führen.

■ Verbrauch

10 - 12 m²/l je nach Auftragsart.
Bei stark saugendem Holz, gebürsteter Oberfläche oder groben Schliff erhöht sich der Verbrauch.

■ Wichtig!

Vermeiden Sie, dass Material auf die Fläche tropft oder verschüttet wird. Fleckenbildung!

■ Verdünnung

Das Produkt ist gebrauchsfertig.

■ Werkzeug Reinigung

Mit Wasser.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

■ Verpackung

950 ml / 5 lt. Gebinde

■ Lagerung

Ungeöffnet im Originalgebäude 2-3 Jahre. Frostfrei, kühl und trocken - nur in Plastik- bzw. Glasbehälter lagern.

■ Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß (EG) 1272/2008. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

■ Allgemeines zu

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.