

## • Anwendungsbereich

Zur Verarbeitung nur durch versierte Fachkräfte. Natural Pigmentöl ist speziell für das intensive Einfärben von Holz- und Parkettböden, sowie Möbeloberflächen. Unterschiedliche Holzsortierungen erhalten eine gleichmäßige Oberfläche.

**WICHTIG:** Nur eingeschränkt anwendbar auf Buche oder stark saugenden Oberflächen (ungleichmäßige Pigmentaufnahme).

## • Inhaltsstoffe

Reine Pflanzenöle, wertvolle Naturharze, Öle, bleifreie Trockenstoffe, Erd- und Mineralpigmente. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

## Technische Daten

- Spez.Gewicht: 0,93 g/ml
- Viskosität: 18 Sek. (DIN 4mm) bei 20°C
- Flammpunkt: über 66°C
- Verdünnung: Natural Naturölverdünnung
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.
- EU Decopaint VOC A/e (400 g/l) – Produkt enthält max. 390 g/l.

## • Verbrauch:

Neu: 15– 20 m²/l.

Renovierung: 20 – 25 m²/l.

Industriellen Walzauftrag: 10–20 g/m² pro Auftrag

## • Vorbeutung

**Den Inhalt der Dose gut aufrühren!**

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

**Der Untergrund** muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

**Schliff:** Fläche Schleifgitter: 60–80/100–150

**Exzenterschleiff:** 60 –120/150 –180

**Trio- oder Quattroschleifmaschinen:** 120–150

**Wichtig!** gleichmäßiges Schleifbild. Schleifriefen dürfen nicht sichtbar sein. Es ist dazu der Einsatz eines Exzenterschleifers, als nachschliff für den Randbereich, sowie ein Gitterschliff für die gesamte Fläche notwendig.

## • Verarbeitung

**Pigmentöl gut aufrühren!**

Entsprechende Menge in eine Farbwanne geben und mit Schaumstoffroller dünn und gleichmäßig auf den Boden auftragen. Jeweils nach ein paar m² die gestrichene Fläche mit dem trockenen Schaumstoffroller (oder mit einem neuen, zweiten Roller) nochmals überrollen und vorhandene Pigmentansammlungen (Rollansätze etc.) ausrollen.

**Gut belüftet!** 12 bis 24 Std. trocknen lassen. Für Staubfreiheit sorgen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

## • Tipp

Bei größeren Flächen ist es sinnvoll zu zweit zu arbeiten.

Nach 18– 24 Std. mit Einscheibenmaschine und braunem Pad (od. Stiel und Handpad) leicht überschleifen. Randbereiche mit Handpad bearbeiten.

**Achtung!** Prüfen Sie vor dem Abpadden immer an einer, nachher nicht sichtbaren Randstelle, ob sich das Pigment fest mit dem Holz verbunden hat.

## • Weiterbehandlung

mit **Natural Finishöl** oder **Natural TEC OIL 501**. Das Öl dünn mit einer Spachtel auftragen (1lt. / 40–50m²) und mit Polierpad einarbeiten.

## • Empfehlung für Verarbeiter

Aufgrund unterschiedlicher Saugfähigkeit im Holz kann der Farbton schwanken. Weisen Sie Ihren Kunden darauf hin.

## Verarbeitungshinweise:

**Verbrauch:** 20 m² / Liter

**Weiterverarbeitbar:** Nach 12–18 Std. bei 20°C

**Oberflächig trocken:** Nach 6–8 Std. bei 20°C

**Auftrag:** 1x

## Weitere empfohlene Produkte:

Natural Tec Oil 501 matt

Natural Parkettöl

Natural Finish Öl

Natural Möbel Hartöl

**Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!**

• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

• **Allgemeines**

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt.

Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.