

• Anwendungsbereich

Verarbeitung nur durch versierte Fachkräfte!
Zur Endbehandlung von stark strapazierten Holzoberflächen, wie Fußböden, Küchen-, Arbeits- u. Tischplatten oder saugfähige Stein- und Klinkeroberflächen, sowie Kork.
Matt bis hochmatt. **DIN EN-71-3 zertifiziert.**

• Eigenschaften

Weißpigmente erschaffen ein gleichmäßiges Bild in der Holzmaserung. Perfektes Finish für **H2 Rohoptik** und **Tec Oil Color Premium**. Porenfüllend. Sofort nach Verlegung von geölten Oberflächen verwendbar. Für strapazierte geölte Oberflächen zur Finish-Endbehandlung.

• Inhaltsstoffe

Natürliche und modifizierte Pflanzenöle, wertvolle Balsam Naturharze, Öle, Pigmente, bleifreie Trockenstoffe.

Technische Daten:

- Spez. Gewicht: 0,93 g/ml
- Flammpunkt: über 65°C
- Verpackung: 0,25lt. / 0,75lt. / 2,5lt. / 10lt.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.
- GISCODE: M-DF04| Ö60
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- EU Decopaint VOC A/e – Produkt enthält max. 390 g/l.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

• Verbrauch:

- Spachtel: 30–60 m² / lt.
- Roller: 15-20 m² / lt.
- Spritzpistole: 10–30 g / m² pro Auftrag
- Walzauftrag: 10–20 g / m² pro Auftrag

• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren!

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

Grundierung: Der Untergrund muss fein und sauber geschliffen sein. Die Oberfläche gut absaugen. Die Oberfläche je nach Anwendungsbereich mit Natural Möbel Hartöl bzw. Parkettöl grundieren. Die Oberfläche nach der Grundierung und Trocknung mit braunem Pad abpaden und absaugen.

ACHTUNG: Fußbodenheizung unbedingt bis zum Ende der Verarbeitung abschalten!

• Verarbeitung

Wir empfehlen eine zügige Vorgehensweise, da das Öl rasch trocknet und aushärtet. 2-3 Aufträge (inkl. Grundierung.)

Im Fußbodenbereich empfehlen wir den Auftrag mit einer Dosierflasche, und das Einpaden mit dem roten Pad.

Schwamm: kleinere Flächen mit einem Schwamm behandeln. Zügig arbeiten, anschließend mit einem roten oder weissen Pad einpaden.

Spachtel: TEC OIL 501 / UV-Filter aufspachteln, anschließend mit Einscheibenpoliermaschine oder Columbus Thermopadmaschine und rotem Pad das Öl einpaden.

Roller: TEC OIL 501 / UV-Filter mit einer Spezial Schaumstoffwalze dünn! und gleichmäßig aufgetragen.

Spritzen: Im Abstand von ca. 20-30 cm dünn und gleichmäßig auftragen.

Industrieauftrag: erfolgt in der Regel durch 2-maligen Walzenauftrag und anschließendem Durchlauf durch Vertreiberbürsten. Während der Trocknung für Staubfreiheit sorgen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	15-20 m ² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 24 Std. bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 6-8 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 2 Wochen
Auftrag:	1x

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Hinweis: Bis zur vollständigen Durchhärtung der Oberfläche (ca. 14 Tage) die Oberfläche nicht feucht reinigen, nicht abdecken (Plastikfolie) und keine Teppiche auflegen. Für eine gute Raumbelüftung sorgen, ansonsten besteht die Gefahr einer Geruchsbelästigung durch trocknende Öle!

• **Reinigung & Pflege**

Die Fläche vor Feuchtreinigung vom Grobschmutz säubern. Die laufende Reinigung und Pflege mit **Natural Spezialreiniger**. Die Oberfläche wird gereinigt und gleichzeitig gepflegt.

Keine Microfasertücher verwenden! 1-2 mal jährlich sollte die Fläche mit **TEC OIL UV-Filter**, **Tec OIL 501 matt** oder **Natural Pflegewachsöl** hauchdünn aufgefrischt werden (je nach gewünschter Optik und Abnutzung).

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerschbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

• **Allgemeines**

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.