Natural Terrassenöl Classic

• *Anwendungsbereich*

Schutz und Pflege für Holz- und WPC-Terrassen bzw. Gartenmöbel. Natural Terrassenöl farblos und färbig schützt die Oberfläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Geeignet für einheimische Holzarten, druckimprägniertes Holz, Thermoholz, Edelhölzer und WPC. Färbiges Terrassenöl schützt Ihr Holz gegen Vergrauung durch UV-Licht.
Liegende, frei bewitterte Oberflächen wie Holzböden, Holzdecks, Stege, Holzroste, WPC etc. einmal jährlich auffrischen.
Geprüft nach EN 71-3.

• *Eigenschaften*

Natural Terrassenöl dringt tief in das Holz bzw. WPC ein, hält es elastisch und strapazierfähig. Der Anstrich verhindert Eindringen von Feuchtigkeit, die Oberfläche bleibt offenporig und das Quellen bzw. Schwinden von Holz wird vermindert.
Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Wasser- und Wetterfestigkeit. Kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die natürliche Holzmaserung.
Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	12-15 m² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 24 Std. bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 24 - 48 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 2 Wochen
Auftrag:	2x

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

• *Inhaltsstoffe*

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Alkohol, Erd- und Mineralpigmente, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Technische Daten:

- Farbtöne: farblos, färbig
- Löslichkeit: in Lösemittel
- Flammpunkt: über 66 °C
- Verpackung: 0,75lt. / 2,5lt. / 10lt. / 30lt. Großgebinde auf Anfrage
- Kein Gefahrengut. Giftklassenfrei.
- Schweiz: BAG T Nr. 73261
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse	A/e (max. 400 gr/lt)
VOC max.	max. 390 gr./ lt.
Verdünnung	Lösemittel
DIN EN 71-3	Ja
DIN 53160	In Prüfung
PPWR konform	Ja
EMPCo konform	Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)
GISCODE	M-DF04 | Ö60
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Nein
Blei, Cadmium, Chrom IV	Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddeoptstoffe	Nicht enthalten
Konservierungsmittel	Nein
Gefahrengut	Nein

• *Verbrauch*

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus.
Richtwerte: 1lt. für ca. 12-15 m² Bei sägerauer oder geriffelter Oberfläche erhöht sich der Verbrauch.

• *Vorbereitung*

Den Inhalt der Dose gut aufrühren!
Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben ist eine eingetragene, geschützte Marke der Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Österreich. Druck und Satzfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Tel. +43 732 670021; email: office@natural.at
Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 **Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.**

gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!
Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.
Verschmutzungen entfernen mit Natural Terrassen- und WPC-Cleaner, danach gut trocknen lassen. Alte Anstriche säubern oder leicht anschleifen.
Dunkle Hölzer, Edelhölzer, harzreiche und pigmenthältige Hölzer im Freien (Holzroste, Holzdecks, Stege etc.) vor der Erstbehandlung mind. 4-8 Wochen abwittern und mind. einmal abregnen lassen. Druckimprägniertes Holz mind. 3 Monate. Dunkle Edelholzmöbel vor der Erstbehandlung mit Natural Naturöl-Verdünnung gut abwischen.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

• *Verarbeitung*

Verarbeitung: Streichen, Schwamm, Spritzen, Rollen.
Neues Holz im Außenbereich (wenn möglich) auf allen Seiten streichen. In Maserrichtung auftragen und gut ausstreichen. Nach ca. 20-30 min. die Fläche mit trockenem Pinsel nochmals überstreichen. Noch nicht eingedrungenes Öl wird dadurch gleichmäßig verteilt. 1 Woche gut belüftet durchtrocknen lassen und dann den zweiten Anstrich gleich wie den Ersten auftragen.
Gartenmöbel: Das Öl wie beschrieben mit trockenem Pinsel nochmals gut vertreiben. Bei Kanten und Ränder können sich Tropfnasen bilden, diese Flächen gut nachwischen. Möbel u. Bodenelemente aus hartem Edelholz vor Ingebrauchnahme besonders gut durchtrocknen lassen.

Hinweis: Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

• *Pflege*

Gut belüften!
In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen und die Oberfläche nur trocken reinigen. **Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.** Benutzbar nach ca. 24-48 Stunden, das Holz jedoch noch etwa 2 Wochen schonend behandeln. (Endhärte)
Besonders dunkle Tropenhölzer und gerbsäurehältige Hölzer (Eiche) enthalten oft einen hohen Anteil wasserlöslicher Pigmente, welche durch Nässe (Regen) gelöst und aus dem Holz ausgewaschen werden. Auf hellen Bodenplatten können dadurch dunkle Flecken entstehen. Das geölte Holz sollte daher, nach ca. 10-14 Tagen mit lauwarmer Spezial Reiniger - Seifenlauge abgewaschen werden. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt.
In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen. Zur laufenden Pflege empfehlen wir Natural Spezial Reiniger.
Frei bewitterte Gartenmöbel oder Bodenflächen 1 x jährlich nachstreichen. Zur Auffrischung einfach dünn überstreichen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• *Reinigung*

Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung oder Pflanzenölseife.

• *Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008*

Produkt enthält Kobalt.
Kann allergische Reaktionen auslösen.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• *Lagerung*

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• *Restentsorgung*

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhältig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben ist eine eingetragene, geschützte Marke der Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Österreich. Druck und Satzfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Tel. +43 732 670021; email: office@natural.at Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 **Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.**