

Anwendungsbereich

Natural Naturharzwandfarbe für einen deckenden Dispersionsanstrich auf allen mineralischen Untergründen im Innenbereich.

Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig. Hoch atmungsaktiv und diffusionsfähig. Angenehmer Duft, keine elektrostatische Aufladung, Verbesserung des Raumklimas.

Besonders geeignet für Lehmputze. Wisch- und Waschfest.

Inhaltsstoffe

Wasser, Titandioxyd, Porzellanerde, Calcit, Talkum, Glimmer, Dammar, Buchenholzzellstoff, Tylose, Milch-Kasein, Weizenmehl, Alkohol, Isoaliphate, Salmiak, Pottasche, Natronlauge, Eucalyptusöl.

Technische Daten

- Verdünnung: Wasser – kann mit 15 % Wasser verdünnt werden.
- Verpackung: 5 kg / 11 kg / 18 kg
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Viskosität: thixotrop
- Flammpunkt: entfällt

DIN EN 71-3
DIN 53160
PPWR konform

Nicht getestet
entfällt
Ja

Schweiz
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Blei, Cadmium, Chrom IV
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe
Konservierungsmittel
Gefahrgut

BAG T Nr. 73263
Nicht enthalten
Nicht enthalten
Nicht enthalten
Nicht enthalten
Nein

Verbrauch

1 kg auf ca. 8-10 m². Kann beim Endanstrich mit bis zu 15 % Wasser verdünnt werden.

Verarbeitung

Durch Streichen, Rollen oder Spritzen bei mindestens 8°C. **GUT AUFRÜHREN!**

Untergründe

Mineralische Untergründe, Putze, Gipskartonplatten, Raufasertapeten, alte Dispersionsanstriche. Der Untergrund muss sauber, trocken, neutral und fest sein. Bei Gipsuntergrund darauf achten, dass es kein schwefelhaltiger Recyclinggips ist.

Neuanstrich

Neue Putze und mineralische Untergründe mindestens 8 Wochen trocknen lassen.

Grundierung

Stark saugende Untergründe wie Gipsputz mit stark verdünnter Naturharzdispersion 1:1 vorstreichen. Kartonplatten mit Tiefengrund vorstreichen.

Endanstrich

1-2 Anstriche Naturharzwandfarbe mit max. 15 % Wasser verdünnen.

Renovierungsanstrich

Intakte Anstriche, je nach Untergrundfarbe mit 1-2 Endanstrichen übermalen. Abplatzende oder lockere Altanstriche entfernen. Leimfarben oder k Reidende Anstriche mit Wasser gut abwaschen. Unebenheiten mit Gips oder Spachtelmasse ausspachteln und mit Grundier- und Endanstrich wie beschrieben behandeln.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	1 kg / 8-10m²
Überstreichbar:	Nach 12 Std. bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 6-12 Std. bei 20°C
Auftrag:	Innen: 1-2x Nach Bedarf

Werkzeugreinigung

Das Werkzeug sofort nach Gebrauch bzw. bei längeren Pausen mit warmen Wasser auswaschen.

Trockenzeit

Überstreichbar nach 12 Stunden. Bei niedriger Raumtemperatur die Zeiten zwischen den Anstrichen etwas verlängern.

Tipp

Prüfen Sie einen alten Anstrich mittels nassem Finger, ob sich Farbe ablöst. Sollte dies der Fall sein, dann waschen Sie den alten Anstrich gut ab.

Haltbarkeit

Aufgrund der Inhaltstoffe (zb. Milcheiweis) ist die Lagerfähigkeit auch im original verschlossenen Gebinde sehr begrenzt. Kontrollieren Sie das Ablaufdatum am Gebindedeckel. Mit Wasser vermischte Farbe ist binnen 2-3 Tagen zu verarbeiten.

Lagerung

Gut verschlossen, kühl, aber frostfrei und für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Resteentsorgung

Vollständig geleerte Eimer oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und sind daher dem Hausmüll zuzuführen.